

SCHEDA TECNICA
TESSUTO MISTO COTONE ESTIVO

DESCRIZIONE	VALORE	NORMA DI RIFERIMENTO
Composizione	65% poliestere - 35% cotone (stretch meccanico)	Reg. UE 1007/2011
Armatura	Twill 2x1 z	UNI 8099.1980
Titolo	ordito 44 Nm +/-5% trama 25 Nm +/-5%	UNI EN ISO 2060:1997
Costruzione finito	ordito 43 cm +/- 3 fili al cm trama 22,5 cm +/- 3 trame al cm	UNI EN 1049-2:1996
Peso	205 gr al mq +/- 5%	UNI EN 12127:1999
Resistenza alla rottura	ordito ≥ 900 N trama ≥ 650 N	UNI EN ISO 13934-1:2013
Pilling (Martindale 36000 rev)	grado 3	UNI EN ISO 12945-1:2011
Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale a 40°C (su poliestere cotone)	degradazione: ≥ 4 scarico: grado ≥ 3	UNI EN ISO 105 -C06:2010
Solidità del colore alla luce	≥ 4	UNI EN ISO 105 -B02:2014
Solidità del colore allo sfregamento	a secco e a umido ≥ 3	UNI EN ISO 105 -X12:2016
Solidità del colore al sudore (su poliestere cotone)	Acido alcalino Degradazione ≥ 4 scarico ≥ 3	UNI EN ISO 105 – E04:2013