

T.10 Polo

Codice tessuto

T-10

Polo cotone



Manutenzione:

Caratteristiche	Valori	Tolleranze		Norme
Composizione fibrosa	100% cotone pettinato			D. L.vo 194 -22.05.99 Dir. 96/74/CE - 97/37/CE
Intreccio: Corpo Colletto e bordo maniche	Piquet Costina			UNI EN ISO 8388/'05
Massa areica	180 g/m ²	± 3%		UNI EN 12127/99
Tipo di tintura o finissaggio	Tinto in filo, mercerizzato e sanforizzato			
Riduzioni: corpo e maniche		File/cm 11	Ranghi/cm 14	UNI EN 1049/2
Titolo del filato	Ne 50/2			UNI 9275 (ISO 7211/5)
Resistenza a perforazione	>200 N (sfera da 20mm)			UNI 5421
Variazioni dimensionali: al lavaggio a 40°C al lavaggio a secco	Ordito ± 3% Ordito ± 3%	Trama ± 3% Ordito ± 3%		UNI EN ISO 6330 5A UNI EN ISO 3175
Solidità della tinta:	Degradazione	Scarico		
alla luce artificiale	6			UNI EN ISO 105 B 02
Al lavaggio a 40°C	4	4		UNI EN ISO 105 C06 A2S
al lavaggio a secco	4 / 5	4 / 5		UNI EN ISO 105 D 01
allo sfregamento a secco		4		UNI EN ISO 105 X-12
allo sfregamento ad umido		4		
Al sudore acido	4	4		UNI EN ISO 105 E-04
Al sudore alcalino	4	4		